



DEBEER
REFINISH

1-7510
Epoxy Primer White

INFORMATION GÉNÉRALE

Le 1-7510 Epoxy Primer White est un primaire Epoxy à haut pouvoir garnissant qui offre une bonne résistance aux produits chimiques et est facile à pulvériser. Application mouillé sur mouillé possible.

RAPPORT DE MÉLANGE



Ponçage : 2 : 1 Primaire : Durcisseur +
15% Diluant Uni Thinner
Non ponçable : 2 : 1 Primaire : Durcisseur +
20% Diluant Uni Thinner

COMPOSANTS



1-70 Epoxy Primer Hardener
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
Haute efficacité	1,3-1,8	1,8-2,0/26-29
Airless/Airmix	0,009"-0,011"/40°	160-200/2100-2900

ADDITIFS



APPLICATION



Ponçage : 1 - 2 couches 50 - 80 µm (2,0-3,15 mil)
Non ponçable : 1 couche 50 µm (2,0 mil)

PRÉPARATION DE SURFACE



Nettoyage : Nettoyer à l'aide du Silicone Remover 1-951 avec la méthode de dégraissage et d'essuyage.
Ponçage: Poncer minutieusement la surface au disque abrasif P180 à sec. Pour préparer les revêtements électrodéposés et les finitions OEM, poncer au disque abrasif P240 à sec ou au scotch brite. **Nettoyage**: Une fois le support préparé, répéter la procédure de nettoyage.



Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



	SECHAGE AIR 20 °C / 68 °F	SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F
Temps d'évaporation	45 minutes	Temps d'évaporation 10 - 20 minutes
Hors poussière	45 minutes	Hors poussière -
Manipulable	16 heures	Manipulable 60 minutes
Prêt à cacher	16 heures	Prêt à cacher 60 minutes
Prêt à poncer	16 heures	Prêt à poncer 60 minutes
Prêt à polir	-	Prêt à polir -

Temps d'évaporation des applications mouillé sur mouillé: 45 minutes.

COUCHE SUIVANTE



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

SUPPORT



Anciens systèmes de peinture durcis et poncés sur:
Métaux (acier, zinc, aluminium) ou polyester poncé.

VIE EN POT À 20°C (68°F)



24 heures

DONNÉES PHYSIQUES

RÉGLEMENTATION UE		
Code COV	2004/42/IIIB(c)(540)509	
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi.	IIIB/c. Primaire - Surfaceur/mastic et primaire général (métal). Valeurs limites UE : 540 g/L (2007) Ce produit contient au maximum 540 g/L COV.	
Base Chimique	2K Primaire époxy	
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Densité Relative (g/l) ponçable	1,269
	Densité Relative (g/l) mouillé sur mouillé	1,253
	Point Éclair en Vase Clos	18,5°C / 65,3°F
	Pourcentage de matières solides ponçable	40
	Pourcentage de matières solides mouillé sur mouillé	38,3
	Rendement ponçable	7 m²/L/60 m 285 ft²/Gal/2,4 mil
	Rendement mouillé sur mouillé	13 m²/L/30 m 525 ft²/Gal/1,2 mil
	Brillance	Mat
	Couleur	Blanc

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

Revision Date: February 2019

valspar
AUTOMOTIVE



DEBEER
REFINISH

1-1750
Epoxy Primer White

PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

<https://sds.de-beer.com>

NETTOYAGE



1-051 Gun Cleaner

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES



Possibilité de poncer à sec et à l'eau. En raison de la diversité de pièces en aluminium, contacter d'abord le fournisseur.