**INFORMATIONS TECHNIQUES**

**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

Fiche technique rev. 1 du 11/08/21

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

# FT VERNIS SPÉCIAL JANTES ECAR EC6000

**VERNIS À MÉLANGER 2 : 1 AVEC LE DURCISSEUR EH3000. IL NE FAUT PAS LE DILUER.**

## DESCRIPTION


- Vernis brillant transparent bicomposants (2K) spécialement conçu pour vos jantes.
- Excellente adhérence, le vernis ECAR EC6000 est très dur. Il a donc une forte résistance aux rayures.
- Composé d'un additif Anti UV qui lui permet de conserver sa brillance et sa clarté.

## APPLICATION DU VERNIS

20min à 40min après l'application de la peinture.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Dégraisser la surface avec le dégraissant ECAR ET900.
Le vernis EC6000 s'applique sur une base mate (solvantée ou hydro), 20 à 30 minutes après désolvatation.
Lors d'une application sur base hydro, il est important d'attendre l'évaporation totale de l'eau avant application du vernis entre les couches.
Pour la restauration de vos jantes nous vous recommandons d'utiliser la gamme ECAR (apprêt, peinture, vernis) afin d'éviter tout risque d'incompatibilité.
Le vernis ECAR EC6000 permet une protection maximum contre l'eau, les gravillons, les chocs etc.
Ne pas appliquer trop de couche ou d'épaisseur pour éviter un décollement ou une peau d'orange.




**Rapport de mélange**
2:1 avec durcisseur ECAR EH3000. Ne pas diluer.



**Réglages pistolet**
2/3 bar



**Buse**
1.3mm à 1.5mm




**Temps de séchage**
24h à 20°C




**Temps de séchage**
1h à 60°C



**Évaporation**
10min




**Nombre de couches**
2 couches. 10min entre chaque couche.



**Durée du mélange**
2h à 20°C



**Épaisseur**
35-45my




**Viscosité**
15-17s / 20°C



**Température d'application**
Température ambiante.



**Déchets**
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**E-CAR** : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

# REMARQUES GÉNÉRALES

**La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.**
Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation. les pièces doivent être bien ventilées.
**Réservé à un usage professionnel.**
*Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.*



**E-CAR** : 21 avenue du Château - 24430 Marsac-sur-l'Isle - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr