

BESA-VAL SAT

PEINTURE INDUSTRIELLE S/R SATINEE

URKI-SYSTEM

CONVERTISSEUR: 6021 / CONV B-VAL SAT
 RAPPORT PATE / CONV.: 25/75

Edition: 020 2011/11

Cod: 6902100000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Agricole et travaux publics et en général pour tout travail exigeant qualité et coût réduit.
 Facile à appliquer, brillance élevée et séchage rapide.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,15 - 1,35
Finesse de Broyage (µ)	20 - 30
Viscosité de livraison à 20°C	70 - 80 KU (Stormer)
% Extrait sec (poids / volumen)	57 - 65 % poids; 43 - 46% volume.
V.O.C. (g/l)	597 (Prêt à l'emploi)
Type de produit	Alkyde modifié
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre, soigneusement dégraissées. doivent être imprimées avec F-463 ou F-25, primaires synthétiques.
 Pour des travaux plus exigeants, imprimer avec F-29, primaire phosphate de Zinc avec une résistance supérieure à la corrosion.

MODE D'APPLICATION



25 ± 5"
 FORD n° 4



URKISOL 170/300
 35-38 %



30-40 my



Hors Poussière 30'
 Non collant 2 h.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillance 60°-60°	30 - 40 %
Recouvrabilité	48 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.