

URKI-RAPID 70
MONOCOUCHE DEMIBRILLANTE S/R

URKI-SYSTEM

CONVERTISEUR: 6005 / CONV U-RAPID 70
RAPPORT PATE / CONV.: 15/85 poids (12/88 V)

Edition: 021 2012/10

Cod: 6900500000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Adéquat pour machines agricoles et de travaux publics, grues, élévateurs, échafaudage, conteneurs, etc.
Aspect demibrillant, bonne nivellement et séchage rapide. Résistance de 150 heures au Brouillard Salin.
Pour les teintes blanches ou pastel un léger jaunissement à l'extérieur est envisageable

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,10 - 1,25
Finesse de Broyage (μ)	10 - 20
Viscosité de livraison à 20°C	70 - 80 KU (Stormer)
% Extrait sec (poid / volumen)	53 - 61 % poids; 41 - 45 % volume.
V.O.C. (g/l)	591 (Prêt à l'emploi)
Type de produit	Alkyde modifié
Couleur	Voir URKI-SYSTEM

PREPARATION DE LA SURFACE

Sur acier, desoxyder et dégraisser.
Pour une meilleure adhérence et résistance à la corrosion, utiliser les primaires F-862 ou F-29, primaires synthétiques.

MODE D'APPLICATION



25 ± 5"
FORD n° 4



URKISOL 300
25-30 %



30-40 my



3-4 h. Non collant



URKISOL 300
10-15 %



URKISOL 300
10-15 %

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	12 - 13 (35 my)
Brillance 60°-60°	> 70 %
Recouvrabilité	Avant 1 h. ou après 3 jours

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.