INFORMATIONS TECHNIQUES
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 2025-03-07

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

FT VERNIS ANTIROUILLE TOUS SUPPORT SATINÉ ECAR


RAPPORT DE MÉLANGE VERNIS SATINÉ : 3:1 AVEC DURCISSEUR EH3000 + 5-10% DE DILUANT ET800

DESCRIPTION


Vernis antirouille tous support satiné accroche directe sur l'acier inoxydable, tôle galvanisée, aluminium, alliage de zinc, laiton, fibre de verre, ABS, polyuréthane, nylon (PA*), polyuréthane (pur) utilisé pour vernissage industriel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparation surfaces en acier, aluminium et ses alliages, laiton et zinc :
Dégraisser avec diluant anti-silicone ET900 et opacifier avec du Scotch brite.
Excellente durabilité à l'intérieur et à l'extérieur.
Pour augmenter les résistances anticorrosives, il est nécessaire d'utiliser en amont un primer époxy mouillé sur mouillé.
Appliquez la peinture ECAR-731 puis appliquez votre vernis antirouille tous support satiné environ 20 à 40 min après la peinture.



Rapport
3:1 avec le durcisseur EH3000 ou EH3100



Rapport de mélange
Ajouter 5-10 % de diluant ECAR ET800



Réglages pistolet
Pression d'applic. (Atm) : 4



Buse
1.3 – 1.5mm




Temps de séchage
Séchage à l'air (20°C) :
• Hors poussière : 15 min
• Sec au toucher : 2h
• Sec en profondeur : 48h



Temps de séchage
Cabine : 1h à 60°C



Évaporation
10-15 min




Nombre de couches
2 avec intervalle de 10min



Durée du mélange
2h



Épaisseur
Épaisseur film sec : 40-50 my



Viscosité
Viscosité : 55"±5" D/6
Viscosité d'applic. (DIN4) : 18"±1



Température d'application
Température ambiante.



Déchets
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



Stockage
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

Rendement théorique (m²/Kg) : 10-11
Brillance : 15±5
Dureté Koenig : 120±20
Recouvrabilité : 18h.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.
Si utilisé à l'intérieur, il répond à la loi 2004/42/IIB(e)(840)600

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.
E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr