

# BRIGHT Finish-R

C 2P62

Vernis à brillant supérieur eSense



|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation:</b>       | Vernis Pioneer Series - eSense pour les finitions hydrodiluable R-M.                                                                                    |
| <b>Caractéristiques :</b> | Vernis Eco effectiveness à brillant supérieur.<br>Pour des résultats de très haut niveau.                                                               |
| <b>Remarques :</b>        | Bien mélanger et filtrer avant application.<br>Sélectionner le diluant et le durcisseur en fonction de la température et de la taille de la réparation. |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Extrait sec</b>             | 60 %                       |
| <b>Densité</b>                 | 0,95-1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Température de stockage</b> | 5-45 °C                    |
| <b>Durée de conservation</b>   | 36 mois                    |

## Conseils de sécurité:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# BRIGHT Finish-R

C 2P62

Vernis à brillant supérieur eSense



3:1:1



**Proportions de mélange** 300 % en volume C 2P62 Vernis à brillant supérieur eSense



**Durcisseur** 100 % en volume  
H 2P15 Durcisseur rapide eSense  
H 2P25 Durcisseur normal eSense  
H 2P35 Durcisseur lent eSense



**Diluant** 100 % en volume  
R 2P15 Diluant rapide eSense  
R 2P25 Diluant Standard eSense  
R 2P35 Diluant lent eSense  
R 2P45 Diluant extra lent eSense



**Viscosité d'application 20°C** DIN 4: 18-22 s **Durée de vie à 20°C** 2 h  
ISO 4: 40-55 s



Pistolet gravité HVLP



Pistolet gravité basse pression

|                                   |     | Pistolet gravité HVLP                                                                                 | Pistolet gravité basse pression |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pression</b>                   | bar | 2                                                                                                     | 2                               |
| <b>En sortie de buse</b>          | bar | 0,7                                                                                                   |                                 |
| <b>Dimension de la buse</b>       |     | 1,3                                                                                                   | 1,2-1,3                         |
| <b>Nombre de couches</b>          |     | 2                                                                                                     |                                 |
| <b>Evaporation 20°C</b>           | min | 3-5 min d'évaporation intermédiaire entre les 2 couches.<br>Pas de temps d'évaporation avant étuvage. |                                 |
| <b>Epaisseur de film sec:</b>     | µm  | 40-60                                                                                                 |                                 |
| <b>Remarque sur l'application</b> |     | Option 1 ½ couche (pas d'attente nécessaire entre les couches).                                       |                                 |

## Conseils de sécurité:

**2004/42/IIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.**

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# BRIGHT Finish-R

C 2P62

Vernis à brillant supérieur eSense



## Séchage



Séchage à 20 °C 8 h

Séchage à 40 °C 45-60 min

Séchage à 60 °C 30 min



IR (ondes courtes) 10 min

## Remarque complémentaire

Le temps de séchage peut être influencé par la sélection du durcisseur, du diluant et par l'application.

Les additifs AIR Tune-R et FAST Tune-R peuvent réduire les temps de séchage.

## Remarques

Polissage / travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiquée et du temps de refroidissement



## Conseils de sécurité:

**2004/42/IIB(d)(420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.**

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

