

URKI-FILLER
APPRÊT MONOCOMPOSANT

Edition: 020 2011/11

Cod: 5532000000.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Apprêt Acrylique pour application dans des travaux de réparation pour Poids Lourds, et machinerie en général

Applicable sur des primaires, Mastics Polyester ou directement sur la tôle poncée.

Grand pouvoir garnissant, égalisateur et rapidité de séchage. Très facile à poncer et à recouvrir. Cela permet temps de travail très courts.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,34 ± 0,02
Finesse de Broyage (μ)	25 - 35
Viscosité de livraison à 20°C	110 - 120 KU (Stormer)
% Extrait sec (poids / volume)	57 % ± 2 poids; 35 % ± 2 volume.
V.O.C. (g/l)	574
Type de produit	Acrylique
Couleur	Crème 1907, Gris 7035

PREPARATION DE LA SURFACE

Sur des peintures anciennes, bien accrochées et poncées.

Ne pas appliquer sur des Laques Acryliques thermoplastiques.

Tôle: Dégraissé et desoxydé: sur du mastic polyester 2 composants appliquer directement après ponçage.

Recouvrable avec: URKI-LAC, URKI-FLEX, URKI-NATO, URKI-GLASS, et BESA-GLASS.

MODE D'APPLICATION

Buse: 1,8-2,5 mm ø

Pour arriver à épaisseurs de 80-100 my diluer à $\approx$ 90" Ford n° 4



60"
FORD n° 4



URKISOL 300
30-35 %



ø 1,8-2,5 mm



50-60 my



Non collant 20'



10-15'



2 h.
P-320

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	6 - 7 (50 my)
Brillance 60°-60°	Mat
Recouvrabilité	2 h. (Pour meilleur brillance de la finition, recouvrir le lendemain)

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.