


FT PEINTURE BICOMPOSANTS SAT

RAPPORT DE MÉLANGE EN 3:1 AVEC LE DURCISSEUR ECAR EH3000 (OU EH3100) ET 15-20 % AVEC LE DILUANT ECAR ET800

APPLICATION

Peinture industrielle bicomposants (2K) polyuréthane en pot.


Cette peinture semi opaque (satinée) de haute qualité a d'excellentes propriétés telles que dureté, flexibilité, résistance aux agents chimiques (essence, détergents etc.), résistance aux UV et peut être réalisée en finition brillante, satinée ou mat.

**Rapport de mélange**

3:1 avec le durcisseur EH3000 ou EH3100 ou EH3200
Diluer entre 15 et 20% avec le diluant ET800 ou ET810

**Réglages pistolet**

2 Tours
Pression d'air RP : 2-2,5 bars

**Buse**

RP : 1,3mm-1,5mm

**Temps de séchage**


Sec hors poussière : 20min
Sec au toucher : 1h

**Temps de séchage**

24h à 20°C
60min à 60°C

**Évaporation**

15-20min

**Nombre de couches**


2 couches avec 10 min d'intervalle

**Durée du mélange**

2h

**Épaisseur**

Épaisseur film sec : 30-40µ

**Viscosité**

Viscosité à la vente : 80sec DIN4
+/-10sec
Viscosité d'application : 16sec
+/- 1sec DIN4

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.

**Stockage**

À stocker 2 ans entre 5 et 35°C sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique (RFU) : 450m²/kg

Taux de gloss : 35-40%

2004/42/IIA (j)(500)500

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

LE-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr