

VERNIS 2K ECAR EC8000

VERNIS À MÉLANGER 2 : 1 AVEC LE DURCISSEUR EH8000, EH8100 OU EH8200.

DESCRIPTION

Vernis acrylique bi-composant (2K) à hauts solides UHS, formulé pour offrir une excellente applicabilité, extensibilité, dureté superficielle et une finition à haute brillance.

Grâce à sa grande résistance aux UV, il garantit une durabilité remarquable et une excellente conservation de la brillance d'origine.

Sa teneur élevée en solides procure une excellente finition et une vitesse de séchage équilibrée, parfait pour des applications sur des véhicules complets en systèmes bicouche à l'eau ou en solvanté.

UTILISATION

Le vernis ECAR EC8000 est à mélanger avec le durcisseur EH8000 (standard), EH8100 (lent) ou EH8200 (rapide).
Exemple : pour 1L de vernis ECAR EC8000, ajoutez 500 ml de durcisseur EH8000, EH8100 ou EH8200.




Rapport de mélange

2:1
100 % de vernis pour 50 % de durcisseur EH8000, EH8100 ou EH8200



Réglages pistolet

2.0-2.5 bar



Buse

Ø 1,2 - 1,3 mm




Temps de séchage

20°C hors poussière :
- avec EH8100 : 1-2h
- avec EH8000 : 1 h
- avec EH8200 : 30 min



Évaporation

3-5 min entre couches
10 min avant de passer au four



Nombre de couches

2 couches complètes

20°C manipulable :

- avec EH8100 : 4-5 h
- avec EH8000 : 3-4 h
- avec EH8200 : 1-2 h

60°C hors poussière :

- avec EH8100 : 15 min
- avec EH8000 : 10 min
- avec EH8200 : 8 min

60°C manipulable :

- avec EH8100 : 45 min
- avec EH8000 : 30 min
- avec EH8200 : 15 min

* Manipulable : après séchage à 60° C, attendre 15" jusqu'au moment où le vernis atteint la température ambiante



Durée du mélange

- Lent : 1h30
- Standard : 1h15
- Rapide : 50 min
A 20°C



Épaisseur

50-60 ?m



Viscosité

18-20" Ford 4
DDU-5514M 0-5%

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

REMARQUES GÉNÉRALES

La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation. Les pièces doivent être bien ventilées.

Réservé à un usage professionnel.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr