

F-714

SHOP-PRIMER

Edition: 021 2013/04

Cod: 3071400000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

Primaire Phosphatocromatant à 1 K d'excellent accrochage sur Acier. Sur de l'aluminium et électrozingué, on recommande de faire un essai au préalable.

Son séchage rapide et sa recouvrabilité avec tous types de finitions en poursuite mouillé sur mouillé rend ce produit très adéquat pour ces marchés qui demandent de la vitesse. Adéquat pour les machines outils, véhicule industriel,... Utilisable comme primaire de primaire de présentation pour sa résistance à l'oxydation.

Résistance de 300 heures au Brouillard Salin avec des finitions PUR.

Peut être séché à 160°C. Soudable et sans émissions de fumées toxiques.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,95 - 1,00
Finesse de Broyage (µ)	10 - 20
Viscosité de livraison à 20°C	50 - 70" Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volume)	23 - 28 % en poids; 13 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	774 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (C) (780)
Type de produit	Vynilique modifié
Couleur	Gris foncé 7149, Gris 1220, Crème 1749, Brun rouge 8072, Beige 1639, Blanc 9110, Gris 7520

PREPARATION DE LA SURFACE

Dégraissage et désoxydation de la surface à peindre. Un excellent dégraissage est requis, ainsi qu'une soigneuse préparation de la surface.

Si les surfaces à protéger vont rester à l'extérieur d'une façon prolongée nous conseillons l'application de deux passes.

Recouvrable avec: URKI-POX, BESA-GLASS, URKI-NATO, URKI-PUR, BESA-PUR, URKI-TEXT, URKI-VOC.

MODE D'APPLICATION

L'application de mastics polyester sur primaires phosphochromatants peut causer problèmes de séchage et durcissement.

Trempage: URKISOL-300



15-18"
FORD n°4



URKISOL 88
60-70%



10-15 my



Hors poussière 10'
Noncollant 20'



10'

CARACTERISTIQUES DU FILM

Rendement théorique (m²/l)	12 - 14 (10 my)
Brillance 60°-60°	Satiné 5 - 25 %
Recouvrabilité	1 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.